

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa lama waktu perendaman resin akrilik *heat cured* pada yoghurt dengan pH 4,5 tidak berpengaruh terhadap kekuatan transversal.

#### B. Saran

1. Masih butuh penelitian yang lebih lanjut tentang pengaruh lama waktu perendaman resin akrilik yang diaktifasi secara kimia untuk menguji kekuatan transversal.
2. Perlu tambahan waktu perendaman resin akrilik *heat cured* pada yoghurt.