

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh asam dari minuman berkarbonasi terhadap kebocoran mikro tumpatan SIK, Kompomer, dan RMGIC.
2. Terdapat perbedaan kebocoran mikro yang signifikan antara SIK, Kompomer, dan RMGIC.
3. Nilai kebocoran mikro tertinggi adalah kelompok SIK, dan yang paling rendah adalah kelompok Kompomer.

B. Saran

Saran terkait dengan penelitian antara lain adalah:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sejenis, dengan membandingkan beberapa minuman atau makanan yang mengandung asam.
2. Perlu dilakukan penelitian sejenis, dengan waktu perendaman yang lebih lama.
3. Pada penelitian selanjutnya bahan adhesif yang digunakan sebaiknya mengikuti instruksi penggunaan.