

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Jumlah pelepasan ion Nikel terbesar yaitu pada perendaman selama 4 minggu yaitu sebesar 0.5338 mg/L.
2. Lama waktu perendaman kawat *Stainless Steel* pada saliva akan mempengaruhi banyaknya pelepasan ion Nikel. Semakin lama waktu perendaman maka semakin banyak pula pelepasan ion Nikel dalam saliva.

B. Saran

Masukkan untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan menambah jumlah sampel penelitian untuk mengurangi hasil yang bias serta dengan menggunakan alat pengambilan sampel lain seperti menggunakan SEM atau *Scanning Electron Microscopy* karena hasilnya akan lebih detail.